

# shinca 取扱い製品 材質の特徴とご使用上の注意点②

商品 カテゴリ	製品例 (画像)	材質	比重	耐熱温度	電子 レンジ	熱風式 再加熱 カート	スチーム 再加熱機器	自動 洗浄機	漂白剤	
									酸素系	塩素系
強化磁器		強化磁器	約 2.6	-	○	○	○	○ 【※5】	○	○
トレイ		FRP (トレイ)	約 1.8	180°C	○ 【※2】	○	×	○	○	×
		本体: FRP ノンスリップ 加工面: 塩化ビニル < PVC >	約 1.8	60°C	×	×	×	×	○	×
		本体: FRP ノンスリップ 加工面: ウレタン	約 1.8	120°C	×	×	×	○	○	×
		ABS (塗盆)	1.07	60°C	×	×	×	×	○	×
		耐熱 ABS (塗盆) ・ 超耐熱 ABS (塗盆)	1.07	100°C ・ 120°C	×	×	×	○	○	×
		アクリルポリカ (塗盆)	1.3	120°C	×	×	×	○	○	×
備品		ポリカーボネート < PC > (食札ケース) カバー	1.2	120°C	-	-	-	×	○	×
		ポリプロピレン < PP > (食札ケース) 本体	0.9	120°C	-	-	-	×	○	×
		ポリアミド < PA > (箸)	1.5	200°C	-	-	-	○	○	×
		PBT 樹脂 < PBT > (箸)	1.5	120°C	-	-	-	○	○	×
		PBT 樹脂 < PBT > (レンゲ)	1.4	120°C	-	-	-	○	○	×