材質について

アイコン	材質名	耐熱温度	耐薬品性					漂白剤		電子レンジ	食器洗浄機
			酸	アルカリ	シンナー	アルコール	食用油	酸素系	塩素系		
ABS	ABS樹脂	82℃	○	○	×	△	○	○	×	×	△
EVA	エチレン酢酸ビニル	82℃	○	○	×	○	○	○	×	×	△
GLASS FIBER	グラスファイバー	135℃	○	○	○	○	○	○	×	×	○
MF	メラミン樹脂	100℃	○	○	○	○	○	○	×	×	○
PC	ポリカーボネート	100℃	○	△	×	○	○	○	○	×	○
PE	ポリエチレン	82℃	○	○	×	○	○	○	○	×	△
PF	フェノール樹脂	150℃	○	○	○	○	○	○	×	×	○
PMMA	アクリル樹脂	71℃	○	△	×	△	○	○	○	×	×
PP	ポリプロピレン	82℃	○	○	○	○	○	○	×	×	△
PPSU	ポリフェニルスルホン	207℃	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAN	AS樹脂	82℃	○	○	×	○	○	○	○	×	△
SPS	SPS樹脂	240℃	○	○	×	○	○	○	○	○	○
TPR	サーモプラスチックラバー	80℃	×	○	×	○	○	○	×	×	△
TRITAN	トライタン	100℃	○	○	×	○	○	○	○	×	○
AL	アルミニウム										
NATURAL RESIN	天然樹脂										
NYLON	ナイロン										
PEs	ポリエステル										
PULP	パルプ										
PS	ポリスチレン										
PVC	ポリ塩化ビニル										
SI	シリコン										
SMMA	MS樹脂										
STEEL	鉄										
SUS	ステンレス										
UP	不飽和ポリエステル										
URE	ウレタン										
WOOD	木										

※一般的な材質特性表です。

国名略号

略 号	国 名	
BE	BELGIUM	ベルギー
BR	BRAZIL	ブラジル
CN	CHINA	中国
IT	ITALY	イタリア
JP	JAPAN	日本
KR	KOREA	韓国
MX	MEXICO	メキシコ
NL	NETHERLANDS	オランダ
TH	THAILAND	タイ
TN	TUNISIA	チュニジア
TW	TAIWAN	台湾
US	USA	アメリカ
VN	VIETNAM	ベトナム