抗ウイルス メラミン化粧板

イビボード ウイルヘル®

IBIBOARD Viruhael®

ウイルヘル

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
有機合成抗ウイルス加工剤
練り込み・表面層
JP0612202A0003R
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA for KOHKIN
有機合成抗菌剤
練り込み・表面層
JP0112202A0004N

SIAA マークは ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。● SIAA の安全性基準に適合しています。
SIAA マークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

社内バクテリオファージQβ試験による効果検証

社内バクテリオファージQβ試験でおよそ15分で99%以上減少が確認できました。

ウイルヘル® 表面

自社にて抗ウイルス性能試験室を整備し、性能を確認しています。

※上記の写真は社内実験室でJIS R1756の試験方法を参考に行った場合の試験結果です。

試験機関による効果検証

※下記データは測定値であり保証値ではありません。
薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。

抗ウイルス効果



●試験方法[一般財団法人ニッセンケン品質評価センターにて測定]
ISO21702:2019に準拠
感染価3.15×10^7(PFU/mL)のエンベロープ型ウイルス液を用いた

抗菌効果



●試験方法[一般財団法人ニッセンケン品質評価センターにて測定]
JIS Z2801:2010に準拠
菌液濃度5.4×10^5(個/mL)の大腸菌液を用いた

SIAA指定の
ウイルス・菌で
99%（24時間）以上減少
が確認できた

※PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス粒子数の指標
[注意事項] 本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

Ⓒ

木もれび・金（艶アリ）

レッド（艶ナシ）

オーク柾目（茶）（艶ナシ）

チーク柾目（艶ナシ）

アッシュ柾目（艶ナシ）