材質表示

A	ABS樹脂	AS	アクリル、スチロール樹脂	強G	強化ガラス
TA	耐熱ABS樹脂	石	石製品	貝	貝殻
木質	メラミン複合樹脂	鉄	鉄製品	PCT	トライタン（飽和ポリエステル樹脂）
AC	アクリル樹脂	AP	アクリルポリカ	PBT	ポリブチレンテレフタレート
F	FRP樹脂（ガラス繊維強度樹脂）	AT	ABS・トライタン複合樹脂	綿	綿
M	熱硬化性樹脂	PVC	ポリ塩化ビニール	CA	酢酸セルロース
PP	ポリプロピレン	P	プラスチック	PS	ポリスチレン
木	木製品	ZN	亜鉛	HPP	高性能ポリマー
G	ガラス	土	土製品（珪藻土他）	HIPS	高衝撃性ポリスチレン
竹	竹製品	PC	ポリカーボネート	PA	ポリアミド（ナイロン）
紙	紙製品	L	レザー	SPS	シンジオタクチックポリスチレン
陶	陶器、磁器製品	A·M	ABS樹脂・メラミン樹脂	PER	ポリマー環境樹脂
AL	アルミニウム	A·木	ABS樹脂・木製品	PET	ポリエチレンテレフタレート
ST	ステンレス	PPE	ポリフェニレンエーテル	PET-A	ペット・ABS複合樹脂
HP	ハイルドポリエチレン	HPN	ハイグレードポリカーボネート	Ti	チタン
銅	銅製品	PBT-A	PBT・ABS複合樹脂	生石灰	生石灰
PE	ポリエチレン	布	布製品	G-PET	グリコール変性ポリエチレンテレフタレート
ﾒﾗﾐﾝ	メラミン	籐	籐（ラタン）	鋼	鋼製品
SIL	シリコン（人工高分子化合物）	強陶	強化陶器		

主な材質の特徴

※通例の表示と違い、一部当社の呼び方で表示しておりますので、ご不明な点はお問い合せください。
※殺菌保管庫、乾燥炉、保温庫でのご使用についてはご相談ください。

A ABS樹脂
●耐熱温度／60℃以下
●衝撃に強いので割れにくく、耐久性に優れ塗料の密着も良好。
●食器洗浄機を使用すると変形する場合があるためお避けください。

TA 耐熱ABS樹脂
●耐熱温度／80℃～100℃　（原料のグレードにより異なる）
●衝撃に強いので割れにくく、耐久性に優れ塗料の密着も良好。
●食器洗浄機に使用可能。

木質 メラミン複合樹脂
●耐熱温度／80℃～100℃
●質感が木製に近くソフトな手ざわり。
●食器洗浄機に使用できますが、欠けたり剥離する場合があります。

AC アクリル樹脂
●耐熱温度／80℃　（原料のグレードにより異なる）
●ガラス製品に比べ衝撃に強いので割れにくく透明感がある。
●食器洗浄機のご使用はお避けください。

F FRP樹脂（ガラス繊維強度樹脂）
●耐熱温度／100℃～120℃
●衝撃に対して非常に強い。
●食器洗浄機、熱風保管庫に使用可能。

M 熱硬化性樹脂
●耐熱温度／80℃
●比重が大きく重量感がある。
●落とすと割れたり欠けたりする事がある。

木 木製品
●ぬるま湯で手洗いにてご使用ください。
●食器洗浄機は使用不可。
●電子レンジ、オーブンは使用不可。

ﾒﾗﾐﾝ メラミン
●耐熱温度／80℃～100℃
●比重が大きく重量感がある。
●落とすと割れたり欠けたりする事がある。

PVC ポリ塩化ビニール
●耐熱温度／60℃～65℃
●くり返し洗浄して使用できます。
●ぬるま湯で手洗いにてご使用ください。

PCT トライタン（飽和ポリエステル樹脂）
●耐熱温度／100℃
●優れた耐衝撃性、卓越した透明性。
●食器洗浄機、漂白剤、使用可能。

PBT ポリブチレンテレフタレート
●耐熱温度／160℃
●耐薬品性に優れている。
●食器洗浄機に使用可能。

SPS シンジオタクチックポリスチレン
●耐熱温度／240℃
●耐加水分解性、耐薬品性に優れている。
●食器洗浄機、熱風保管庫に使用可能。

◎当社は生産物賠償責任保険（PL保険）に加入しております。
●業務用カタログにつき記載商品の価格には、消費税は含まれておりません。
●掲載されている商品は印刷の都合上、実物の色と多少異なる場合がございます。
●商品の仕様・デザインは社会変動や改良のため、予告なく変更する場合がございます。